

# Interior White

Совершенно матовая краска для потолков

- Водно-дисперсионная
- Не содержит растворителей
- Почти без запаха
- Отличная укрывистость
- Образует белоснежную однородную поверхность
- Легко наносится



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Объекты применения</b>	Потолки в сухих помещениях (спальни, детские, гостиные, коридоры и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей.	
<b>Степень блеска</b>	Совершенно матовая.	
<b>Расход 1x</b>	7-9 м <sup>2</sup> /л – гладкие поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – гипсокартонные, зашпаклёванные поверхности.	
<b>Тонирование</b>	Краска используется белой, не тонируется.	
<b>Рабочие инструменты</b>	Валик, кисть или распылитель высокого давления с диаметром сопла 0,017" - 0,021" или 0,460 - 0,530 мм.	
<b>Время высыхания (+23°C, RH 50%).</b>	0,5 часов – на отлип, 1-2 часа – для окраски.	
<b>Очистка инструментов, разбавитель</b>	Вода. Разбавлять не более 10% по объёму.	
<b>Условия хранения</b>	Беречь от замерзания!	
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой оригинальной таре производителя - 2 года от указанной на упаковке даты изготовления.	
<b>Содержание сухого вещества</b>	Прибл. 35%	
<b>Плотность</b>	1,5 кг/л	
<b>Стойкость к истиранию</b>	3 класс по стандарту ISO 11998 (200 циклов 20-70 микрон), 400 циклов очистки по стандарту SFS 3755.	
<b>Стойкость к химикатам</b>	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых разбавителей (уайт-спирит).	
<b>Упаковки</b>	1 л; 3 л; 10 л.	



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Зашпаклевать неровности подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Пористые, зашпаклёванные, неоднородно впитывающие поверхности, а также гипсокартонные, древесностружечные плиты загрунтовать водно-дисперсионной грунтовочной краской *Interior Primer*. Металлические поверхности загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop+*, слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. При использовании грунтовочных красок соблюдать инструкции по их применению.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся, известковую или меловую краску. Поверхность вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean* согласно инструкции по применению, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Для грунтования зашпаклёванной поверхности использовать краску *Interior White*, разбавленную водой до 10% по объёму.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашенная поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков и высокой температуры (выше 28°C).

### ОКРАСКА

Перед применением тщательно перемешать краску *Interior White*, при необходимости разбавить водой до 10% по объёму. Красить 1-2 раза валиком, кистью или распылителем.

### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов излишки краски и вымыть водой.

### УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно проводить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. Содержит: 1,2-бензотиазол-3(2H)-он. Может вызвать аллергическую реакцию. Предельное значение ЛОС (группа А/а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте 15 г/л.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: [info.ee@tikkurila.com](mailto:info.ee@tikkurila.com)

