

Special Furniture

Краска для мебели

- Тиксотропная, не стекающая
- Хорошо выравнивается
- Хорошо подходит для нанесения кистью
- Прочная поверхность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Деревянная и металлическая мебель, внутренние поверхности дверей и окон, радиаторы. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных и металлических поверхностей.	
Блеск	Полуматовая.	
Расход 1х	10-12 м ² /л – гладкие поверхности.	
Тонирование	Краску можно использовать белой (база А) или тонировать по цветовым картам <i>Tikkurila Symphony u Tunnetta värvi</i> (базы А и С). При использовании ярких тонов для обеспечения достаточной укрывистости поверхность необходимо предварительно загрунтовать подходящей грунтовочной краской, затонированной в оттенок, близкий к отделочной краске.	
Базовые краски	Базы А и С.	
Инструменты	Кисть, валик или распылитель высокого давления, диаметр сопла 0,013" - 0,018" или 0,330 - 0,460 мм.	
Время высыхания (+23 °С, RH 50%)	3 часа – на отлип, 24 часа – для окраски.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray</i> . Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски и очистить разбавителем сразу после окончания работ. Объем разбавителя не более 5% от объема краски.	
Хранение	Продукт морозоустойчив.	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя до указанной на упаковке даты.	
Содержание сухого вещества	Прибл. 50%.	
Плотность	1,1-1,3 кг/л, в зависимости от тона (ISO 2811).	
Стойкость к химикатам	Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой химии, слабых разбавителей (лаковый бензин, этанол) и маслам. Не устойчива к сильным растворителям (нитро-растворитель).	
Термостойкость	До +120 °С, в сухом помещении. При длительном воздействии высокой температуры светлые оттенки желтеют.	
Упаковка	0,225л, 0,9л; 2,7л.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхности очистить от пыли и грязи. Загрунтовать поверхность алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Металлические поверхности очистить от ржавчины (шляпки гвоздей) и вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. После высыхания поверхность загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop +*.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину (шляпки гвоздей). Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean*, согласно инструкции по применению. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых. Деревянные и древесно-волокнистые поверхности загрунтовать грунтовочной краской *Special Primer*, Металлические поверхности загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop +*. Щели и неровности зашпаклевать шпаклёвкой для дерева *Vivacolor Snickeri*, отшлифовать и удалить пыль. Зашпаклёванные поверхности загрунтовать подходящей грунтовочной краской (см. выше).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5⁰С до +28⁰С, относительная влажность воздуха ниже 80%.

ОКРАСКА

Краску *Special Furniture* при нанесении кистью **не перемешивать**. Краску можно разбавить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray* до 5% от объёма краски. При перемешивании краски (например, разбавлении), дать краске отстояться до желеобразного состояния. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество краски в одной таре. Красить 1-2 раза кистью, валиком или краскораспылителем.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски и очистить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

UN 1263

Содержит: фракцию перегонки нефти (тяжёлую, обработанную водородом), октоат кобальта и метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. Огнеопасно. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Избегать вдыхания паров растворителя. Обеспечить эффективную вентиляцию. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Беречь от детей.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт морозоустойчив

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

