

Vivacolor Snickeri

Puidupahtel

- Vesialuseline
- Kasutusvalmis
- Eriti peene struktuuriga
- Väga hea nakkevõimega
- Jätab väga sileda ja kõva pinna
- Minimaalne kahanemine



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoh	Puit-, puitkiudplaat- ja metallpindade pahteldamiseks kuivades siseruumides. Sobib uste, mööbli, aknaraamide jmt lauspahteldamiseks ning pragude ja aukude täitmiseks. Pahtel jätab väga tugeva ja sileda pinna.	
Sideaine	Akrüül kopolümeer	
Täiteaine	Dolomiit	
Osakese suurus	0,03 mm, maks	
Kihi paksus	2 mm, maks	
Nakkuvus	1,5 N/mm ²	
Värv	Valge	
Kulu (ühekordsel pahteldamisel)	~0,5 l/m ² - pinna pahteldamisel 0,5 mm paksuse pahtlikihiga pahteldamisel.	
Pahteldamisviis	Pahtlilabidaga	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 mm 2-3 tundi.	
Töövahendite puhastamine	Vesi	
Säilitamine	Kaitsta külma eest!	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).	
Kuivainesisaldus	u 75 % m/m.	
Tihedus	u 1,8 kg/l (ISO 2811) .	
Pakendid	0,6 L; 3 L	



KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Krundi puit- ja puitkiudplaatpinnad alküüdkruntvärviga *Special Primer* ja metallpinnad metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi puit- ja puitkiudplaatpinnad alküüdkruntvärviga *Special Primer* ja metallpinnad metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*.

PAHTELDAMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi pahteldamise ajal tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

PAHTELDAMINE


Pahtelda pahtlilabidaga. Lihvi kuivanud pahtlipind ja eemalda lihvimistolm. Lihvimise ajal kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kannu peale teine kiht.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-06b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

