

Villa Akva

Ilmastikukindel kuni 15 aastat
Mustust ja vett hülgav värvipind
Väga hea tooni- ja läikestabiilsusega

Matt veepõhine puitmajavärv. Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna. Värvitud pind püsib matt ja säilitab värvitooni pikkadeks aastateks. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat.



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Saetud või hõõveldatud voodrilauad, ukсед, piirdeaiad, lipumastid jm. Sobib uutele ning varem akrülaat, õli-ja alküüdvärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule.
Läige	Matt
Katvus 1x	4-8 m ² /l - saetud puitpinnal 8-10 m ² /l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal.
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Puiduvärvide või Facade värvikaardi järgi (A- ja C- alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.
Alusvärvid	A alusvärv, C alusvärv
Töövahendid	Pintsel või värvipihusti ava läbimõõduga 0,018" - 0,023" ehk 0,460 - 0,580 mm.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 tund – puutekuiv 2-4 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Vedeldi	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
Kuivaine sisaldus	u. 39%.
Tihedus	1,2-1,3 kg/l (ISO 2811), sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist.
Ilmastikukindlus	Hea, ka tööstuslikus kliimas
Pakendid	A alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 11.7 l, 18 l C alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 11.7 l, 18 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Pese määrduvad pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Villa Lasur Akva või Villa Protekt. Krundi kruntvärviga Villa Primer, lisa üks kiht puitmajavärvi Villa Akva või värvi kaks kihti puitmajavärvi Villa Akva'ga ilma kruntvärvita Villa Primer. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Pese määrduvad pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Lihvi läikiv ja kõva värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste ja krundi sobiva metallikruntvärviga. Töötle eelnevalt värvitud pinnad 1-2 korda puitmajavärvi Villa Akva arvestades pinna olukorda ning värvierinevust. Kui varem värvitud pind on eelnevalt värvitud õlivärviga või tugevalt kulunud, krundi pind eelnevalt kruntvärviga Villa Primer. Akrülaatvärviga töödeldud pind värvi kaks korda puitmajavärvi Villa Akva. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Tehases töödeldud pind:

Värvi 1-2 kihti puitmajavärvi Villa Akva. Pinnad, mis on välitingimustes olnud rohkem, kui 10 kuud, krundi eelnevalt kruntvärviga Villa Primer. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuumaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega värvi Villa Akva enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

NB! Enne töö alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid värvi pritsmete eest.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.



JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Hoiatus

UN 3082

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT) 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati (IPBC). Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011