

Villa Primer

Imendub hästi aluspinda

Moodustab viimistlusvärviga hästi nakuva pinna

Aeglustab niiskuse imendumist puidu pinda ja vähendab vaigu läbiimbumisest põhjustatud värvimuutusi

Lahustipõhine kruntvärv puitpindadele välistingimustes.

Pinnale kanda enne õli- või akrüülvärvidega viimistlemist.

Sobib varem õlivärviga värvitud või halvas seisukorras puitfassaadide, uste, akende ja aedade kruntimiseks.

Toonitav heledates toonides Tikkurila puiduvärvide värvikaardi järgi.



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Saetud või hõõveldatud puitpinnad välistingimustes (voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiad jm). Sobib ka uutele ning varem õlivärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule.
Läige	Matt
Katvus 1x	4-8m ² /l - saetud puitpinnal, 8-10m ² /l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal.
Alusvärv	AP alusvärv
Töövahendid	Pintsel
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	12 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Vedeldi	Special Solvent. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent.
Töövahendite puhastamine	Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Tikkurila Pensselipesu.
Säilitamine	Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.
Kuivaine sisaldus	u. 59%.
Tihedus	1,3 kg/l (ISO 2811).
Ilmastikukindlus	Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.
Pakendid	AP alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l Ei ole alusvärvi: 1 l, 3 l, 10 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind: Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määratud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Kolorex Protekt, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Varem värvitud pind: Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Määratud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puhta puiduni puhastatud pind töötle puiduimmutusainega Kolorex Protekt, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste, krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 0 C kuni +280 C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Välti värvimist kuumas ilmaga või otsese päikese käes

VÄRVIMINE

Sega värvi Villa Primer enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada vedeldiga kuni 5% värvi mahust. Värvi 1 kord pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Hoiatus

UN 1263

Contains: koobalt-bis(2-etüülheksanoat), 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT), 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (DCOIT), etüülmetüülketoksiim Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee seebiga.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/g) 350 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 350 g/l.

Kasutatud puhastuslappide, paberrätikute jne isesüttimise oht. Saastatud materjale tuleb leotada vees ja enne hävitamist tuleb need panna suletud metallmahutisse.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011