

# Akvi Top DS 25

## TÜÜP

Ühekomponentne veepõhine akrülaatpinnavärv värvilistele tasapindadele.

## TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Väga head kasutusomadused
- Hästi täitev pinnavärv. Värv tasandub pinnal hästi.
- Kiiresti kuivav nõudlikus keskkonnas.
- Moodustab väga tugeva värvikihi
- Saab kiiresti vinnastada peale värvimist ja on seetõttu suurepärane valik tulekindlate värvide pinnavärviks. Akvi Top DS 25 on heaks kiidetud pinnavärvina tulekaitsevärede süsteemides sisetingimustes
- Vastupidav kriimustustele ja blokeerib niiskuse
- Sobib ustele, paneelidele, liistudele jmt puit- ja puitkiudplaatpindadele

## TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% 37±2%

Kuivainesisaldus, massi-% 49±2%

Tihedus 1.2kg/ l

### Soovituslikud pihustuskogused ja teoreetiline kulu

| Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata) |          | Teoreetiline kulu       |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------|
| märg                                       | kuiv     |                         |
| 100–120 g/m <sup>2</sup>                   | 31–38 µm | 10–13 m <sup>2</sup> /l |

Toote kulu sõltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja töödeldava pinna kujust ning kvaliteedist.

### Kuivamisajad

|                      | +23°C     | +50°C    |
|----------------------|-----------|----------|
| Tolmukuiv, pärast    | 20–25 min | 5–10 min |
| Puutekuiv, pärast    | 20–25 min | 5–10 min |
| Lihvimiskuiv, pärast | 25–30 min | 5–10 min |

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

### Läige

Poolmatt.

### Värvitoonid

RAL, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY värvikaardid.

# Akvi Top DS 25

## KASUTUSJUHEND

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eeltöö</b>                   | Eemalda tolm, mustus jm lahtised osakesed. Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Soovitavad kruntvärvid</b>   | Diccoplast Primer, Dicco Surf Primer, Akvi Primer MP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Töötlemistingimused</b>      | Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Töödeldava puidupinna niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, töödeldava pinna ja toote temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Optimaalse tulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Töödeldud pinda võib kuivatada ahjus või toatemperatuuril.                                                                                                                       |
| <b>Pinnatöötlus</b>             | Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 120-160 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitavale objektile. Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitav düüsi suurus on 0,011"–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk 1-3 bar. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitavale objektile. Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5%. Soovitav düüsi suurus on 1,6-2,2 mm ja rõhk 2-3 bar-i. |
| <b>Vedeldid</b>                 | Vesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Töövahendite puhastamine</b> | Vesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LOÜ</b>                      | Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 20 g/l värvi kohta. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus värvis (vedeldatud 5 mahu-%) on 19 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS</b>  | Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.<br>Toote ohutuskarte väljastab AS Tikkurila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õigeks kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.