

# Floor

## Puitpõrandavärv

- ✓ Väga hea kattevõime
- ✓ Suurepärase kulumiskindlus
- ✓ Kiiresti kuivav
- ✓ Lihtne värvida
- ✓ Väga hästi tasanduv ja heade täiteomadustega
- ✓ Elastne värvikiht



Põhjamaade ökomärgis



Eesti Allergialiit tunnustab



TEHNILISED ANDMED	
<b>Tootekirjeldus</b>	Poolmatt siseruumide puitpõrandatele mõeldud veepõhine akrülaatvärv. Värv tasandub väga hästi ja on suurepärase kattevõimega. Värvitud pind jääb väga vastupidav ja ei kolletu.
<b>Kasutuskohad</b>	Puitpõrandad, -trepid ja käsipuud. Sobib väga hästi ka varem veepõhiste, alküüd- või epoksüüdvärvide ja -lakkidega töödeldud põrandate ülevärvimiseks.
<b>Läige</b>	Poolmatt.
<b>Katvus 1x</b>	6-9 m <sup>2</sup> /l.
<b>Toonimine</b>	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida heledates toonides (A-alusvärv) ja tumedates toonides (C-alusvärv) <i>Tikkurila Põrandavärvide</i> värvikaardi järgi. Toonitud värvi ei saa tagastada ega ümber vahetada.
<b>Töövahendid</b>	Pintsel või madala karvaga värvirull siledade pindade jaoks.
<b>Soovitavad töövahendid</b>	<i>Anza</i> pintsel <i>Platinum Flat Brush</i> , <i>Anza</i> värvirull <i>Elite Titex</i> .
<b>Kuivamisaeg</b> +23 °C, RH 50%	Tolmukuiv – 15 min, ülevärvitav – 2 tundi. Kasutuskuiv - järgmisel päeval. Täielikult kõvenenud ja kulumiskindel – u 2 nädala pärast.
<b>Vedeldi</b>	Vesi.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
<b>Kuivainesisaldus</b>	A-alusvärv 37%, C-alusvärv 32%.
<b>Tihedus</b>	1,1 -1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist.
<b>Vastupidavus veele</b> <b>ISO2812-3</b>	Värvi läige ja toon ei muutu peale 24 tundi.
<b>Vastupidavus kemikaalidele</b>	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.
<b>Pakendid</b>	0,9 L; 2,7 L; 7,2 L.



## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

#### Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Krundi puiduni puhas pind *Tikkurila Multistop* isoleeriva kruntvärvi 1-2 kihti (sõltuvalt puitpinna seisukorrast). *Tikkurila Multistop* kruntvärvi kasutamine aitab ära hoida puidu ekstraktiivainetest põhjustatud värvitooni muutused jm kolletumist põhjustavate ainete (nt tõrv jne) läbitungimist värvipinnast. Kruntvärvi kasutamisel järgi kasutusjuhendit.

#### Varem värvitud pind:

Eemalda vana lahtine värvi- või lakikiht, tolmu ja mustus. Pese määratud ja rasvane pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva värvi- või lakipind matiks, eemalda lihvimistolmu. Pahtelda praod ja ebatasasused pahtliga *Vivacolor Snickeri*, lihvi pahteldatud pind ja eemalda lihvimistolmu.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

### VÄRVIMINE

Sega *Floor* värvi enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värv pintsli või lühikesekarvalise värvirulliga 1-2 kihti. **NB!** Kuna värv kuivab kiiresti, planeeri töö selliselt, et vältida jätkukohtade tekkimist. Värv paari laua kaupa pikisuunas. Parandusi tee siis, kui värv on kuivanud.

### PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pind on täielikult kõvenenud, kulumiskindel ja vastupidav kemikaalidele u 2 nädala pärast. Väldi sel perioodil pinna puhastamist. Samuti väldi esimesel nädalal raskete esemete (nt vaipade) asetamist värvitud põrandale. Värvitud pinda võib puhastada 2 nädala möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta harja või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 140 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 140 g/l.

### TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

### TOOTE LISAINFO

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

Küsi värvimisalast nõu VÄRVILIINI infotelefonil 12011.

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: [info.ee@tikkurila.com](mailto:info.ee@tikkurila.com)

