

Villa Lasur Akva

Veepõhine toonitav puidulasuur

Kaitseb puitu niiskuse, päikesekiirguse ja mustuse eest. Vähendab puitpinna pragunemist.



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Sobib uute, puhta puiduni puhastatud ja varem Villa Lasur Akvaga värvitud voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiameöblile, saetud ja hõõveldatud puitpindadele välistingimustes (voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiameöbel jm). Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhuone sisepinnadel.
Toonid	Toodet võib kasutada immutina läbipaistvana või toonitult. Toonitud tootega töötlemisel on juba immutatud pind paremini näha. NB! Puidulasuurina kasutamisel on kindlasti vajalik toote toonimine Valtti värvikaardi järgi, et tagada kaitse UV-kiirguse eest. Lõplik toon tuleb välja pärast pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pinnale kandmise meetodist ja puiduliigist.
Katvus 1x	10-12 m ² /l - siledad pinnad(hõõveldatudlaudis) 4-8 m ² /l - karedad pinnad (saetud laudis) Toonitäpsus saavutatakse kahe kihiga. Tegelik katvus sõltub värvimise meetodist, tingimustest, värvitud pinna tüübist ja poorsusest.
Toonimine	Toodet võib kasutada immutina läbipaistvana või toonitult. Toonitud tootega töötlemisel on juba immutatud pind paremini näha. NB! Puidulasuurina kasutamisel on kindlasti vajalik toote toonimine Valtti värvikaardi järgi, et tagada kaitse UV-kiirguse eest. Lõplik toon tuleb välja pärast pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pinnale kandmise meetodist ja puiduliigist.
Töövahendid	Pintsel (Anza Elite Outdoor brush), või värvipihusti.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	10-60 min - puutekuiv 60 min - ülevärvitav
Vedeldi	Vesi.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u. 10%
Tihedus	1 kg/l



TEHNILISED ANDMED

Pakendid	0.9 l, 2.7 l, 9 l
-----------------	-------------------



KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrduvad pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada

TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus 80%.

PINNALE KANDMINE

Sega Villa Lasur Akva puidulasuuri enne kasutamist ja ka kasutamise ajal hoolikalt. Vahu tekkimisel lase tootel veidi aega seista. Vajadusel vedelda veega. Varem värvitud pinda töötle 1 kord, varem värvimata pinda 2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Taimed ja põõsad kata kinni, et kaitsta neid puidulasuuri pritsmete eest.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011