

# Wall 4

## Seinavärv

Peidab väiksemad ebatasasused  
Lihtne värvida  
Kergesti puhastatav

Täismatt (4), veepõhine kergesti puhastatav (1. klass vastavalt standardile EN 13300) värv sisetöödeks. Jätab sametise täismati pinna, peidab väiksemad ebatasasused ja lõpptulemus jääb veatu. Green Line sisevärvidele on antud Eesti Allergialiidu tunnustus ja Põhjamaade Ökomärgis. Tootel on 15 korda madalam lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus võrreldes EL-i piirväärtusega.



### TEHNILISED ANDMED

<b>Kasutuskoht</b>	Seinad ja laed kuivades ruumides (magamis-, laste- ja elutoad, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid jm ühiskondlikud ruumid). Sobib uute ja varem värvitud kipsplaatpindade, pahteldatud ja tapeeditud pindade värvimiseks.
<b>Läige</b>	Täismatt
<b>Katvus 1x</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l eelnevalt värvitud siledal pinnal, 7-9 m <sup>2</sup> /l kipsplaatpinnal ja pahteldatud pinnal, 3-5 m <sup>2</sup> /l krohvitud pinnal.
<b>Toonimine</b>	Värvi võib kasutada valgena või toonida heledates toonides (A-alusvärv) Tikkurila sisevärvikaartide järgi. Kasuta Color Test toodet sobiva värvitooni valimiseks. Toonitud värvi ei saa tagastada ega ümber vahetada.
<b>Alusvärvid</b>	A alusvärv, C alusvärv
<b>Töövahendid</b>	Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti. Soovitavad töövahendid: Anza värvirullid Platinum Micmex või Basic Rilon.
<b>Kuivamisaeg</b> (+23 °C, RH 50%)	Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi.
<b>Vedeldi</b>	Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.



TEHNILISED ANDMED	
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 37%.
<b>Tihedus</b>	1,2 -1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).
<b>Märghõrdekindlus</b>	1. klass vastavalt standardile ISO 11998 (200 tsüklit 1-5 mikronit).
<b>Vastupidavus kemikaalidele</b>	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele.
<b>Pakendid</b>	A alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 11.7 l, 18 l C alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 11.7 l

## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud, poorne või ebaühtlase imavusega pind ning kipsplaat- ja puitkiudplaatpind krundi veepõhise kruntvärviga Primer 1. Krundi metallpind (nt naelapead) metallkruntvärviga Universal Korrostop, nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Kõikide kruntvärvide kasutamisel järgi nende kasutusjuhendit. Kruntimine vähendab pinnavärvi kulu ja parandab pinnavärvi nakkuvust.

Varem värvitud pind:

Eemalda vana lahtine värv. Pese määrdunud ja rasvane pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm. Nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Praod ja ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi kruntvärviga Primer 1.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

### VÄRVIMINE

Sega Wall 4 värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värv 1-2 kihti rulli, pintsli või pihustiga.

### PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Välti pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)) Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/a) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 2 g/l.

### TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011

