



TIKKURILA

## ROSTEX

KRUNTVÄRV METALLILE / MATT

### TÜÜP

Alküüdi ja õli sisaldav korrosioonivastane kruntvärv.

### KASUTUSKOHAD

Teraskonstruksioonid, hoidlad, tuletõkkeuksed, tuletõrjeredelid, radiaatorid, käsipuud, lipuvardad, ventilatsioon- ja kuivatusalused, vihmaveetorud, paadid jm. objektid sise- ja välitingimustes.

### TOOTE OMADUSED

Rostex kaitseb aluspinda ja annab hea ning vastupidava põhja pinnavärvile.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 26.03.2020

## ROSTEX

### TEHNILISED ANDMED

<b>Toonid</b>	Valmistoon hall
<b>Läige</b>	Matt.
<b>Katvus</b>	12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakendid</b>	0.333 l, 1 l, 3 l
<b>Töövahendid</b>	Pintsli või värvipihustiga.
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)</b>	2 tundi – tolmukuiv. Värvimiskuiv järgmisel päeval.
<b>Tihedus (kg/l)</b>	u 1,3 kg/l, ISO 2811
<b>Vastupidavus kemikaalidele</b>	Vastupidav lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav näit. nitrolahustile.
<b>Kulumiskindlus</b>	Hea
<b>Kuivainesisaldus, mahu-%</b>	51

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# ROSTEX

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Pinna temperatuur ei tohi olla üle +35 °C, et lahusti ei aurustuks liiga kiiresti. See võib omakorda põhjustada pinnadefekte.

### Pinna ettevalmistamine

Uued värvimata pinnad: Puhasta pinnad mustusest, veeslahustuvatest sooladest, rasvadest ja õlidest Panssaripesu pesuainega. Loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda võimalik valgerooste/rooste lihvides või terasharjaga (puhastusaste St 2). Varem värvitud pinnad: Eemalda vana pragunev värv või rooste kaapraua ja terasharjaga (puhastusaste St 2). Pese pind Panssaripesu pesuainega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada.

### Värvimine

Sega värvi korralikult enne kasutamist. Kui värv kantakse pinnale pintsliga, siis üldjuhul ei ole värvi vaja vedeldada. Kõrgsurvepihustiga värvides vedeldatakse 0-5 % värvi mahust vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Pinnavärviks välistingimustes võib kasutada nt Panssarimaali, Miranoli, Unica või Panssari Akva värvi. Sisetingimustes võib kasutada näit. Empire, Miranoli või lateksvärve.

### Katmine

Pinnavärviks välistingimustes võib kasutada nt Panssarimaali, Miranoli, Unica või Panssari Akva värvi. Sisetingimustes võib kasutada näit. Empire, Miranoli või lateksvärve.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

### Hooldusjuhend

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harjaga, niiske puhastuslapi või mopiga. Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrduvad pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Loputa pind hoolikalt ja lase kuivada.

### Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööhutus

**Sisaldab:** süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aroomaatseid ühendeid. **HOIATUS.** Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja lekidest. Mitte suitsetada. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Sisaldab rasvhapped, C18, küllastumata, dimeerid, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat) ja etüülmetüülketoksiim. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.



GHS02



GHS07

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.